

Rossoacoustic System

LT34 Behänge
LT34 hangings

Akustische Daten
acoustic data

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354

sound absorption coefficient according to ISO 354

Hersteller:

Nimbus Group GmbH
Sieglestr. 41
70469 Stuttgart

manufacturer:

Nimbus Group GmbH
Sieglestr. 41
70469 Stuttgart (Germany)

Prüfobjekt:

Rosso Screen LT 34, Art.-Nr. 500-175, Trevira CS, weiss*

specimen:

Rosso Screen LT 34, product no. 500-175, Trevira CS, white*

Skizze Aufbau:

scheme of test set-up:



* Die angegebenen Werte gelten für den Farbton weiss (unbedruckt), Farbstellung und Bedruckung können den Schallabsorptionsgrad verändern.

*Given values are valid for colour white. Colour and printings have influence on the sound absorption.

Prüffläche:

10,30 m²

test surface:

10,30 sqm

Hallraum:

Volumen: 199,66 m³
rel. Feuchte: 47 %
Temperatur: 21,0 °C

reverberation room:

volume: 199,66 m³
rel. humidity: 47 %
temperature: 21 °C

f [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000
α_s [-]	0,02	0,13	0,62	0,79	0,63	0,69

