

Absorptionsgrad nach DIN EN ISO 354

Testobjekt:

Mikroperforierte Folie „Rosso Transluzenzfolie acoustic“, Materialstärke 190 μm , rechteckiges Perforationsmuster, Lochabstände 12 mm bzw. 3 mm, Kreislochung mit einem Lochdurchmesser von ca. 0,46 mm, Abstand zum Hallraumboden 20 cm: 6 Stück à 2,0 m x 1,2 m.

Testbedingungen:

Temperatur: 21 °C

rel. Luftfeuchte: 57,6 %

Testsignal: Rosa Rauschen

Testdatum: Oktober 2005

Bezugsfläche: 14,4 m²

Hallraum:

Bodenfläche: 60 m²

Diffusoren: 10 Stück à 1,60 x 1,25 m

Diffusoren: 5 Stück à 1,25 x 1,25 m

Volumen: 392 m³

f [Hz]	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
α_s	0,09	0,18	0,29	0,43	0,51	0,55	0,52	0,46	0,32	0,21	0,21	0,29	0,22	0,21	0,16	0,13	0,12	0,10

Ansicht des Aufbaus



Anordnung im Hallraum

